

- > Flexible.
- > Resistencia moderada a aceites y al ozono.

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES BÁSICAS

Densidad		1,40 ± 0,05 g/cm ³
Dureza de indentación	ASTM D2240	65 ± 5 Shore A
Carga de rotura	ISO 37	≥ 6 MPa
Alargamiento a la rotura	ISO 37	≥ 250%
Resistencia al desgarro	ISO 34.1	≥ 15 N/mm
Temperatura de trabajo		- 25 / 90°C
Deformación remanente (24 h a 70°C)	ISO 815.1	≤ 40%
Deformación remanente (22 h a 100°C)	ISO 815.1	≤ 60%

RESISTENCIA QUÍMICA

Ozono		Moderada
Ácidos y bases diluidos		Moderada
Ácidos y bases concentrados		No adecuada
Hidrocarburos y aceites		Moderada
Disolventes orgánicos		-