

- > Buena resistencia a los hidrocarburos.
- > No adecuado para gasolinas, combustibles oxigenados y gas ciudad.

CARACTERÍSTICAS
PROPIEDADES BÁSICAS

Densidad		1,35 ± 0,05 g/cm ³
Dureza	ASTM D2240	65 ± 5 Shore A
Carga de rotura	ISO 37	≥ 5 MPa
Alargamiento a la rotura	ISO 37	≥ 300 %
Resistencia al desgarro	ISO 34.1	≥ 17 N/mm
Temperatura de trabajo		- 25 / 90 °C
Deformación remanente (22 h a 70 °C)	ISO 815.1	≤ 40 %
Deformación remanente (22 h a 100 °C)	ISO 815.1	≤ 60 %

RESISTENCIA A ACEITES

Aceite IRM 903 (70 h a 100 °C)	ISO 1817	≤ 30 %
--------------------------------	----------	--------

RESISTENCIA QUÍMICA

Ozono		Moderada
Ácidos y bases diluidos		Muy buena
Ácidos y bases concentrados		Buena
Hidrocarburos y aceites		Buena
Disolventes orgánicos		-