

Plancha caucho AA



Ref. AA

Caucho Natural: NR

Color NEGRO

Propiedades Básicas	Unds.	Norma	Valores
Peso específico:	g/cm ³		1.17
Dureza de indentación:	Shore A	ASTM D2240	62
Dureza internacional:	IRDH	ASTM D1415	65
Carga de rotura:	MPa	ASTM D412	13.7
Alargamiento a la rotura:	%	ASTM D412	350
Desgarro:	N/mm	ASTM D624 Die C	40
Resistencia a la abrasión:	mm ³	DIN 53516 (10 N)	130
Resistencia a la abrasión:	mm ³	DIN 53516 (5 N)	
Temperatura de trabajo:	°C		-40 / 80

Envejecimiento Térmico por Aire Caliente	Cond. Temp.	Valores
Norma ASTM D573	70 C 70 h	Inc. Dureza ShA 8 Inc. Carga % 8 Inc. Alarg. % -25

Deformación Remanente	Cond. Temp.	Valores
Norma ASTM D395 Método B	70 C 22 h	% Def. Máx.30

Resistencia Química	
Ozono	Moderada
Ácidos y Bases Diluidos	Buena
Ácidos y Bases Concentrados	Moderada
Hidrocarburos	No recomendada
Disolventes Orgánicos	No recomendada